



Descriptif :

Plancher massif avec rainures et languettes
Brut avec chanfreins de 2,5 mm (GO 2-2.5).

Largeurs : 130 / 180 mm

Longueur fixe : 2200 mm (colis 1,98 M²)

Longueurs assorties: 700/1050/1400/2100
mm (colis 1,89 M²)

Longueurs assorties: 500 à 2000 mm

Finitions usine * :

- Prêt à cirer / Prêt huilé aspect naturel ou teinté,
- Verni satiné ou mat,
- Huile cire dure.

Pose : A coller ou à clouer

Se référer au DTU 51.2 (Mai 2009) Pose des
parquets à coller et au DTU 51.1 (Février 2004)

Pose des parquets à clouer.

Collage :

Colle de type polyuréthane (PU) monocomposant ou
MS polymères.

Chauffage par le sol basse température et
réversible (rafraîchissant) : dans la limite de
150mm (chêne).

Choix :

Toutes singularités liées au bois acceptées : Nœuds
ouverts d'un diamètre maximum de 70 mm . Tous
autres défauts et anomalies ainsi que fente de cœur.
Aubier sain non permis.

Classement d'usage :

34 / Commercial très élevé



Humidité :

Comprise entre 7 et 11 %

Provenance des bois :

France / issus de forêts gérées durablement
PEFC/10-32-78

Réaction au Feu :

Cloués, Epaisseur ≥ 20 mm

Chêne (≥ 650kg/m³) **Cfl-s1**

Traitement des bois :

Traitement préventif contre les altérations
biologiques du bois (sur demande).

Information sur le niveau d'émission de substances
Volatiles dans l'air intérieur :



* Finitions usine

Prêt à cirer	Après pose, appliquer une couche de cire pour finition
Prêt huilé aspect naturel ou teinté	Appliquer une couche d'huile naturelle après pose pour finition
Verni satiné ou mat	Appliquer une couche de métallisant avant la mise en service et pour l'entretien
Huile Cire Dure	Entretien périodique à l'aide d'un savon naturel. Appliquer une huile d'entretien pour conserver un bel aspect de la finition

Henry Millet 1482, rue de Gien – 45570 Ouzouer sur Loire

Tél : 02 38 35 60 02 / Fax : 02 38 35 00 27

contact@henry-millet.fr / www.henry-millet.com

SAS au capital de 1 840 000 € RCS Montargis B 836 650 069